

# Wandspachtel



Produktinformation  
148.1 – 148.5

KREIDEZEIT Wandspachtel ist ein leicht zu verarbeitender, haftverbesserter mineralischer Füll- und Glättspachtel auf Kalkbasis für den Innenbereich. Für dünn-schichtige Reparaturen und zum Abglätten rauer Wandoberflächen.  
Dünne Schichten sind nach 3 Stunden schleifbar.  
Auftragsstärke 0 - 2 mm.

## • ANWENDUNG

Im Innenbereich auf allen tragfähigen, leicht saugenden Untergründen wie Kalk- und Kalkzementputze, Gipsputze und Beton.

Geeignet zum vollflächigen Verspachteln von Gipskarton und Gipsfaserplatten nach Verfugen mit von den Plattenherstellern empfohlenen Materialien.

## **Nicht geeignet als Fugenfüller für Gipskarton.**

Anwendung auf fest sitzenden Kunstharz-Dispersionsfarben nach Anlegen von Probeflächen mit positivem Ergebnis. Nicht anwenden auf Holz, Holzwerkstoffen und Naturharz-Dispersionsfarben.

## • EIGENSCHAFTEN

- Ø Pulver zum Anrühren mit Wasser
- Ø diffusionsoffen
- Ø alle Inhaltsstoffe sind natürlicher Herkunft
- Ø frei von Konservierungsstoffen

## • ZUSAMMENSETZUNG

Marmorkörnung, Marmormehl, Marmorkalkhydrat, Cellulose, Methylcellulose, Perlit, Porzellanerde.

## • UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muß tragfähig, sauber, trocken, fest, fettfrei und frei von färbenden und durchschlagenden Inhaltsstoffen sein.

- Ø Oberflächen gründlich entstauben.
- Ø Sandende Untergründe gründlich abfegen und mit Kaseingrundierung (Art. 145) vorstreichen.
- Ø Leimfarbenanstriche und k Reidende, bzw. nicht tragfähige Altanstriche gründlich entfernen.
- Ø Tapetenleimreste gründlich vom Untergrund abwaschen.
- Ø Schalölreste auf Beton entfernen.
- Ø Lose sitzende Putz-, Mauerteile entfernen und mit artgleichem Material ausbessern.

## • ANRÜHREN DES SPACHTELS

Pulver in die erforderliche Menge sauberes, kaltes Wasser einrühren, dazu ein kräftiges Rührwerk benutzen. Mind. 15 Minuten quellen lassen und vor der Verarbeitung noch einmal gut durchrühren.

## • WASSERBEDARF:

0,55 - 0,6 Liter pro 1 kg Wandspachtel Pulver

Grundsätzlich ist das Produkt mit Wasser vor Ort auf eine für den gegebenen Untergrund gute Verarbeitungs-konsistenz einzustellen, d. h. die Wassermenge ist ggf. noch geringfügig zu erhöhen.

## • VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur mind 8°C.  
Verarbeitungszeit mind. 8 Std.

Mit einem Glätter (Traufel) aufziehen, mit Traufel glätten oder mit Schwamm Brett filzen. Dübellöcher vorfüllen und nach einigen Stunden nachspachteln.

## • ÜBERARBEITEN

KREIDEZEIT Wandspachtel kann problemlos mit allen KREIDEZEIT Wandfarben und Putzen überstrichen oder überputzt werden. Dabei den Wandspachtel mit den empfohlenen Grundierungen vorstreichen.

Wartezeit vor dem Überstreichen mit GekkoSOL Produkten mind. 4 Wochen.

## • TROCKENZEIT

Überstreichbar nach frühestens 24 Std. pro mm Auftragsstärke.

## • VERBRAUCH

0,9 kg Pulver je m<sup>2</sup> je mm Auftragsstärke bei glattem Untergrund.  
Genauere Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

## • GEBINDEGRÖSSEN

Art. 148.1	1 kg
Art. 148.3	5 kg
Art. 148.5	25 kg

Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preisliste.

## • LAGERUNG

Bei trockener, frostfreier Lagerung ist das Pulver mindestens 2 Jahre haltbar.

## • ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN

Produktreste nicht in das Abwasser geben sondern im eingetrockneten Zustand dem Hausmüll begeben. Restentleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.

## • REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen.

## • KENNZEICHNUNG

Xi, reizend

## • SICHERHEITSHINWEISE

Produkt reizt die Augen, Haut und Schleimhäute. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Bei Augenkontakt mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. Für Kinder unerreichbar lagern. Mögliche Naturstoffallergien beachten.

*Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte ihre Gültigkeit.*

(24/03/2011)

